

Группа В54

ИЗМЕНЕНИЕ N 1*

[ГОСТ 2208-91 "Ленты латунные общего назначения.
Технические условия"](#)

* Государство-разработчик Россия. Постановлением Госстандарта России от 21.05.2002 N 198-ст введено в действие на территории РФ с 01.01.2003 (ИУС N 8, 2002 год). - Примечание изготовителя базы данных.

МКС 77.150.30

ПРИНЯТО Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 2 по переписке от 05.03.2002)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Бюро по стандартам МГС N 4058

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Украина	Госстандарт Украины
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2002 год
Поправка внесена изготовителем базы данных

Пункт 1.2.3. Условные обозначения лент для точности изготовления дополнить словами:

"нормальная точность по толщине и высокая - Р,
точность по ширине

повышенная точность по толщине и высокая точность - Л,
по ширине

высокая точность по толщине и нормальная точность - З,
по ширине

высокая точность по толщине и повышенная точность - С,
по ширине

высокая точность по толщине и ширине - В;".

[Пункт 1.3.3.15](#). Заменить слова: "отличаться от приведенных в табл.5" на "отличаться от приведенных в табл.6".

[Раздел 1](#) дополнить пунктом - 1.3.3.16:

"1.3.3.16. Мягкие ленты толщиной 0,80-1,20 мм, шириной 100-400 мм из латуни марок Л63 и Л68, предназначенные для глубокой вытяжки, изготавливают с относительным удлинением не менее 50% (временное сопротивление в этом случае не определяют) и величиной зерна 0,015-0,040 мм.

Испытание на растяжение таких лент проводят на согласованных образцах.

Серповидность данных лент допускается не более 1,5 мм на 1 м длины".

[Пункт 1.4.2](#). Заменить слова: "Боится сырости" на "Беречь от влаги", "Верх, не кантовать" на "Верх".

[Пункт 3.3](#). Заменить обозначение: v на α (2 раза).

[Информационные данные. Пункт 5](#). Таблица. Заменить ссылки*: [ГОСТ 26877-86](#) на [ГОСТ 26877-91](#); [ГОСТ 14192-77](#) на [ГОСТ 14192-96](#).

* В п.5 ГОСТ 2208-91 (переиздание, май 1997 года) ссылки на ГОСТ 26877-86 и ГОСТ 14192-77 отсутствуют. - Примечание изготовителя базы данных.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание
ИУС N 8, 2002

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"